

<p>maccani pavimenti srl società unipersonale via ragazzi del '99, 21 – 38123 Trento (TN) tel 0461 921042 – 921353 – fax 0461 395070 @mail: info@maccani.it – www. maccani.it p. IVA e cod. fisc. 02173930229</p>	<p>SCHEMA PRODOTTO</p> <p>Xilofloor SOLID</p>
--	---

Descrizione commerciale: DECKING COMPOSITO XILOFLOOR SOLID

Pavimento per esterni in composito a tutto spessore fornito in listoni. La composizione del prodotto è: polvere di legno, PVC puro ed in piccola percentuale stabilizzanti e lubrificanti. La proporzione fissa dei componenti è garantita da speciali macchinari ad alta tecnologia.

Il prodotto è realizzato per estrusione ad alta temperatura e pressione.

La finitura leggermente spazzolata e seghettata simula l'aspetto del legno in modo molto realistico.

Non necessita di trattamenti superficiali.

Dimensioni delle doghe: mm 21x140x2200 (lunghezza fissa)
Fresatura: sui lati lunghi per posa a clips senza ferramenta a vista

INFORMAZIONI SULLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Questo prodotto è ad esclusivo utilizzo professionale.

Poiché il composito è un materiale contenente una percentuale di polvere di legno è soggetto, seppur in misura minore rispetto al legno massello ad ingrigimento e a variazioni dimensionali.

Per ridurre il più possibile eventuali fenomeni di deformazione è importante rispettare alcune norme in fase di installazione:

- il sottofondo deve essere piano, duro, compatto e correttamente inclinato per lo scarico delle acque meteoriche
- L'acqua deve avere la possibilità di defluire evitando ristagni
- Permettere una corretta ventilazione sotto il pavimento;
- l'interasse dei magatelli non deve essere superiore ai 35 cm
- ove cadono le teste si deve prevedere un doppio fissaggio

Il prodotto NON necessita di alcun trattamento superficiale.

Test	Standard	Minimum Result
Compression Strength (at 50% deformation)	ASTM D695-08	181
Compressive Strength	ASTM D695-08/2002 a	20.6Mpa
Vicat softening temperature	ASTM D1525-07/2006	83.4 Degree C
Mechanical fastener holding test	ASTM D1037-06° Section 16	777.0N
Impact resistance	ASTM D4495-00:2005	47J
Density (kg/m3)	ASTM D2395: 2007°/d792:2000	1350 KG/M3
Shore D Hardness, median	ASTM 2240:2000/d:2000	53
Water absorption (%)	ASTM D1037:2006° section 23 Method A/D570:1998	After 2 hours – 0,00%
Coefficient of thermal expansion	ASTM E931:2000	a) After a1 (25 to 50°C): 92 um/m°C b) After a2 (90to 100°C): 298 um/m°C
Maximum tensile strength	ASTM D638:2003	15.6 Mpa

maccani pavimenti srl società unipersonale via ragazzi del '99, 21 – 38123 Trento (TN) tel 0461 921042 – 921353 – fax 0461 395070 @mail: info@maccani.it – www. maccani.it p. IVA e cod. fisc. 02173930229	SCHEDA PRODOTTO Xilofloor SOLID
---	--

ISTRUZIONI DI PULIZIA E MANTENIMENTO

La pulizia può essere eseguita con semplice acqua ed una scopa o una pompa. NON utilizzare idropulitrici o getti molto potenti e puntuali.
Evitare depositi di acqua stagnante sotto il pavimento.
Per macchie specifiche e sedimentate contattate il rivenditore.

SMALTIMENTO

Il prodotto rimosso non deve essere disperso nell'ambiente ma conferito a discarica autorizzata secondo la normativa vigente. Xilofloor SOLID è interamente riciclabile.