

maccani pavimenti srl

società unipersonale
 via ragazzi del '99, 21 – 38123 Trento (TN)
 tel 0461 921042 – 921353 – fax 0461 395070
 @mail: info@maccani.it – www. maccani.it
 p. IVA e cod. fisc. 02173930229

SCHEMA PRODOTTO

Xilofloor
ULTRAPROTECT

Descrizione commerciale: DECKING COMPOSITO XILOFLOOR ULTRAPROTECT

Pavimento per esterni in composito incapsulato fornito in listoni. La composizione del prodotto è: polvere di legno, PVC puro ed in piccola percentuale stabilizzanti e lubrificanti. La proporzione fissa dei componenti è garantita da speciali macchinari ad alta tecnologia.

Il prodotto è realizzato per estrusione ad alta temperatura e pressione in doppio strato ovvero un nucleo centrale ed una “pellicola” esterna che funge da protezione. Ciò permette stabilità dimensionale e solidità del colore nel tempo.

La superficie utilizzabile su entrambe le facce presenta due diverse colori. La finitura leggermente spazzolata simula l'aspetto del legno in modo molto realistico.

Non necessita di trattamenti superficiali.

Dimensioni delle doghe: mm 22x140x2200 (lunghezza fisse)
 Fresatura: sui lati lunghi per posa a clips senza ferramenta a vista

INFORMAZIONI SULLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Questo prodotto è ad esclusivo utilizzo professionale.

Poiché il composito è un materiale contenente una percentuale di polvere di legno è soggetto, seppur in misura minore rispetto al legno massello ad ingrigimento e a variazioni dimensionali.

Per ridurre il più possibile eventuali fenomeni di deformazione è importante rispettare alcune norme in fase di installazione:

- il sottofondo deve essere piano, duro, compatto e correttamente inclinato per lo scarico delle acque meteoriche
- L'acqua deve avere la possibilità di defluire evitando ristagni
- Permettere una corretta ventilazione sotto il pavimento;
- l'interasse dei magatelli non deve essere superiore ai 35 cm
- ove cadono le teste si deve prevedere un doppio fissaggio

Il prodotto NON necessita di alcun trattamento superficiale.

Test		Standard	Limitation	Result	Evaluation
Ability to resist bending damage	Capacità di resistere ai danni da curvatura	GB/T 24508-2009 GB/T 17657-1999	Finished in public >=2200 N	5128 N	Passed
Density	densità	ISO 23996:2007[E] METHOD A	>=0,85 g/cm3	1.290 g/cm3	Passed
Dimensional change coefficient in present of water absorption	Coefficienti di variazione dimensionale in caso di assorbimento d'acqua	GB/T 24508-2009	LENGHT: <=0.3% WIDTH: <=0.4% THICKNESS: <=0,5%	LENGHT: 0.01% WIDTH: 0.03% THICKNESS: 0,04%	passed
Dimensional change coefficient in present of heat	Coefficienti di variazione dimensionale in presenza di calore	GB/T 24508-2009	FACE/BACK: +/- 0.8% BALANCE OF FACE/BACK CHANGE COEFFICIENT_<=0.4%	FACE: 0.01% BACK: 0.0% DIFFERENCE OF FACE/BACK CHANGE COEFFICIENT:0.2%	PASSED

maccani pavimenti srl società unipersonale via ragazzi del '99, 21 – 38123 Trento (TN) tel 0461 921042 – 921353 – fax 0461 934429 @mail: info@maccani.it – www. maccani.it p. IVA e cod. fisc. 02173930229	SCHEDA PRODOTTO
	Xilofloor ULTRAPROTECT

Resistance to high /low temperature cycles	Resistenza ai cicli di alta/bassa temperatura	GB/T 24508-2009	<=0.5 mm no crack no blistering	0.04 mm surface no effect	passed
Resistance to freeze -thaw	Resistenza al gelo/disgelo	GB/T 24508-2009	Redention rate	108.6%	passed
Volatility	volatilità	GB/T 24508-2009	Solid <=40 g/m2	0.64 g/m2	passed

ISTRUZIONI DI PULIZIA E MANTENIMENTO

La pulizia può essere eseguita con semplice acqua ed una scopa o una pompa.
 Evitare depositi di acqua stagnante sotto il pavimento.
 Per macchie specifiche e sedimentate contattate il rivenditore.

SMALTIMENTO

Il prodotto rimosso non deve essere disperso nell'ambiente ma conferito a discarica autorizzata secondo la normativa vigente. Ultraprotect è interamente riciclabile.